



FICHA TECNICA

100% Selección Acabado Protector

Código: 320 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN

Acabado incoloro mate para la protección de pinturas y esmaltes en interior y exterior, dándole una mayor resistencia a los golpes y roce.

PROPIEDADES

* Secado rápido.
* No amarillea.
* Óptima dureza.
* Buena adherencia.
* Insaponificable.
* Reforzado con resina de poliuretano.
* Permite una fácil limpieza y evita los rebrillos.
* Excelente tiempo abierto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo:	A base de resina acrílica-poliuretánica.
Disolvente:	Agua.
Brillo:	Mate
Contenido en sólidos:	29 % en volumen y 25% en peso.
COV:	99 g/l.
Densidad:	1,05 Kgr/l.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.:	Al tacto : 2-3 horas.
Repintado:	6 horas.
Rendimiento teórico:	12 m²/L.
Espesor de película:	80 micras húmedas. 20 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura aplicación	De 8ºC a 30ºC.
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha o pistola (incluida Airless)
Disolvente:	Agua
Dilución máxima:	10%
Limpieza de útiles	Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies deben estar consistentes, secas, limpias de polvo, grasas y partículas sueltas de pintura.


Acabado: Aplicar sobre la superficie previamente pintada con pintura plástica o esmalte una capa de 100% Selección Acabado Protector diluido como máximo con un 10% de agua.

OBSERVACIONES Para la limpieza de las superficies protegidas con 100% Selección Acabado Protector se recomienda el el uso de agua, jabón neutro y esponja o paño no abrasivos. Evite el uso de detergente con alcohol o disolventes de cualquier tipo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.







Edición 02/2012
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

